


CODO 90°HEMBRA/HEMBRA PP-R



NORMATIVA

- UNE EN 15874** Sistema de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP)
- DIN 8077** Tuberías de polipropileno. Dimensiones
- DIN 8078** Tuberías de polipropileno. Requerimientos generales de calidad y prueba
- RP 001.16** Sistema de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría
- RD 03/2023** Establece criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Estructura MONOCAPA
Material PP-R REPOLEN
Color Verde RAL 6024



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL

Material PP-R
Densidad 905 kg/m según ISO 1183
Índice de fluidez en masa 0,3 g/10min según ISO 1133
Coefficiente de dilatación térmica lineal 0,15 mm/m°C
Módulo de elasticidad 815 MPa según ISO 527
Coefficiente de conductividad térmica 0,24 w/mk según DIN 52612

PRODUCTO

Material PP-R
Color Verde RAL 6024
Resistencia a la presión interna
20° 1h 16MPa Sin roturas
95° 1000h 3,5MPa Sin roturas

CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL (mm) d	DIÁMETRO EXT. (mm) D	h	H	L	PESO (gr)	PASO MÍNIMO DE AGUA	OVALACIÓN
822001616	16	24,5	>13	33,5	33,5	1,695	>11,2	<0,4
822002020	20	28,8	>14,5	39,2	40,2	2,295	>15,2	<0,4
822002525	25	34,5	>16	44,5	46	2,390	>19,4	<0,4
822003232	32	42,3	>18	59,9	55,6	1,965	>25,0	<0,5
822004040	40	54,9	>20,5	71,3	71,5	2,160	>31,4	<0,5
822005050	50	68,5	>23,5	83	83	1,620	>39,4	<0,6
822006363	63	84,5	>27,5	101	100	1,375	>49,8	<0,6
822007575	75	99,5	>30	119,5	119	2,730	>59,4	<1,0
822009090	90	120,4	>33	142,2	142,6	3,195	>71,6	<1,0
822110110	110	146,5	>37	172	176,5	3,400	>87,6	<1,0
822125125	125	162	>40	181	181	2,734	>99,7	<1,2